

SYNCARBO 40-01

Placek filtracyjny po pojedynczym oczyszczeniu produktu pirolizy granulatu gumowego. Wykorzystanie stanowi aktualnie przedmiot badań i testów.

Zastosowanie:

- Taśmociągi,
- Podłogi gumowe-antystatyczne,
- Galanteria samochodowa, dywaniki, itd.,
- Płyty gumowe, wycieraczki podłogowe.

Właściwości:

Kolor	Czarny
Postać	Proszek
Gęstość [g/cm ³]	1,20±0,10
Zawartość karbonizatu w stałej masie [%]	około 98
Uziarnienie [µm]	<20 µm d80
Zawartość popiołu	0,50-16,00%
Zawartość części lotnych [%]	>0,20%
Zawartość siarki [%]	>0,20%
Zawartość wilgoci [%]	<60,00
Zawartość części stałych [%]	około 40

Dozowanie:

Zalecane: 1 - 8% masy barwionej

Optymalne: 2 - 4% masy barwionej

Postać handlowa:

- Opakowanie 15 kg (bezzwrotne),