

Karta techniczna nr 28/03/2025_SYNCARBO 100-01



SYNTOIL S.A.
53-329 WROCLAW
PLAC POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17A / 222
biuro@syntoil.pl

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2025

Produkt stały proszkowy po pojedynczym oczyszczeniu produktu pirolizy granulatu gumowego. Wykorzystanie stanowi aktualnie przedmiot badań i testów.

1. Zastosowanie:

- Taśmociągi,
- Podłogi gumowe-antystatyczne,
- Galanteria samochodowa, dywaniki, itd.,
- Płyty gumowe, wycieraczki podłogowe.

2. Cechy użytkowe:

Produkt w postaci proszku idealny do wyrobów wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych. Nie zakłóca reologii barwionych produktów.

3. Dane techniczne:

Kolor	Czarny
Postać	Proszek
Gęstość [g/cm ³]	1,20±0,10
Zawartość karbonizatu w stałej masie [%]	około 98
Uziarnienie [µm]	<20 µm d80
Zawartość popiołu	0,50-16,00%
Zawartość części lotnych [%]	>0,20%
Zawartość siarki [%]	>0,20%
Zawartość wilgoci [%]	<74,00

Karta techniczna nr 28/03/2025_SYNCARBO 100-01



SYNTOIL S.A.
53-329 WROCŁAW
PLAC POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17A / 222
biuro@syntoil.pl

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2025

4. Sposób użycia/dozowanie:

Dozować za pomocą urządzeń automatycznych i/lub ręcznie.

Zalecane: 1% - 4% masy barwionej

Optymalne: 1% - 2% masy barwionej

- Dozowanie należy dobrać, w trakcie prób wstępnych, w zależności od żądanej intensywności wybarwienia.
- W trakcie dozować utrzymywać powtarzalne parametry mieszania.

5. Pakowanie:

- Paletopojemnik - 1000 kg
- Opakowanie 15 kg (bezzwrotne)
- Wg ustaleń z Klientem

6. Przechowywanie i transport:

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem oraz rozszczelnieniem opakowania .

7. Okres odpowiedzialności producenta

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu

Karta techniczna nr 28/03/2025_SYNCARBO 100-01



SYNTOIL S.A.
53-329 WROCŁAW
PLAC POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17A / 222
biuro@syntoil.pl

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2025

8. Uwagi i przeciwwskazania:

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w Karcie Charakterystyki.